



Studio Natur

AH5 Roble Alba

Chapa de roble que destaca por su tonalidad clara y la alternancia de estructuras malladas con alguna media figura, que le da cierto movimiento al conjunto y permite gran homogeneidad entre tableros. Ideal para conseguir un acabado natural, limpio y que nos ayuda a crear ambientes de inspiración nórdica.

Características técnicas:

Chapa	Roble natural de origen europeo
Espesor	0,55 mm antes del lijado.
Formato	3050x1220 mm y 2440x1220 mm. Otros formatos consultar disponibilidad.
Tipo de juntado	Entablillado con hojas de distintos anchos.
Observaciones	Dentro de una misma cara del tablero puede presentar cierto contraste de tono entre las distintas chapas que lo componen.
Complementos	Disponibles cantos de chapa de madera espesor 0,5 mm ó 1 mm, lijados y sin encolar.

Composición de las caras del tablero:

Cara

La cara del tablero siempre será de calidad Plus (código Finsa 033), adecuada para utilización en alta decoración.

Contracara

Calidad Plus (Finsa 033): misma chapa y calidad en las dos caras del tablero.

Calidad B (Finsa 037): misma chapa que la cara pero sin composición geométrica. Aceptando variación de tono y estructura. Para aplicaciones donde la contracara del panel es a veces vista.

Contrabalance (Finsa 040): puede ser de cualquier madera y tonalidad bajo criterio de fábrica. Para aplicaciones donde la contracara del panel no es visible.

Es posible suministrar bajo consulta con contracara de nogal natural en calidad AB (Finsa 036).

Aplicaciones

Uso interior. Frentes de muebles, panelados, puertas, etc.

Certificaciones bajo pedido

PEFC o FSC MIX CREDIT
Carb Phase 2/EPA TSCA sobre soporte Fibrapan E-Z
Reacción al fuego C-s1d0 sobre soporte Fibrapan Ignífugo

Posibilidades para la superficie

Acabado estándar pre-lijado grano 120 en ambas caras. Consultar extracoste para el Cepillado y Segá. Ancho máximo 1250 mm. Cepillado Tipo 1 (leve) o Cepillado Tipo 2 (más profundo). Segá (efecto marcas de sierra).



Cepillado Tipo 1



Cepillado Tipo 2



Segá

Recomendaciones

Todas las especies de madera son sensibles a la luz y cambian de color produciéndose pequeñas diferencias de tonalidad provocadas por una exposición directa o indirecta; por lo tanto, un cambio superficial del color a lo largo del tiempo es una característica natural del producto, no un defecto. Se recomienda tratar la superficie con el producto adecuado para protegerla contra la fotodegradación o daños por desgaste y seguir las instrucciones recomendadas por los fabricantes de barnices.