



# Studio Natur

## AF4 Roble Fumed Venato

Chapa de roble europeo con estructura mallada sometida a un proceso natural de ahumado, sin tintes, que permite oscurecer el tono general del roble. Consta de una composición entablillada muy cuidada que aporta un pasaje de color que va desde un marrón oscuro a un tono café. Destaca este diseño por la presencia de vetas doradas muy irregulares aportando naturalidad y contraste.

### Características técnicas:

<b>Chapa</b>	Roble natural de origen europeo con estructura mallada que ha sido tratado mediante la técnica de ahumado para conseguir el tono que va de oscuro a dorado. Este tono se aplica en todo espesor de la chapa.
<b>Espesor</b>	0,55 mm antes del lijado.
<b>Formato</b>	3050 x 1220 mm y 2440 x 1220 mm Otros formatos consultar disponibilidad.
<b>Tipo de juntado</b>	Entablillado con hojas de distintos anchos.
<b>Observaciones</b>	Dentro de una misma cara del tablero presenta contraste de tono entre las distintas chapas que lo componen que van desde el marrón oscuro a un tono café, pudiendo contener vetas doradas intercaladas.
<b>Complementos</b>	Disponibles cantos de chapa de madera espesor 0,5 mm ó 1 mm, lijados y sin encolar.

### Composición de las caras del tablero:

#### Cara

La cara del tablero siempre será de calidad Plus (código Finsa 033), adecuada para utilización en alta decoración.

#### Contracara

**Calidad Plus (Finsa 033):** misma chapa y calidad en las dos caras del tablero.

**Calidad B (Finsa 037):** misma chapa que la cara pero sin composición geométrica. Aceptando variación de tono y estructura. Para aplicaciones donde la contracara del panel es a veces vista.

**Contrabalance (Finsa 040):** puede ser de cualquier madera y tonalidad bajo criterio de fábrica. Para aplicaciones donde la contracara del panel no es visible.

Es posible suministrar bajo consulta con contracara de nogal natural en calidad AB (Finsa 036).

### Aplicaciones

Uso interior. Frentes de muebles, panelados, puertas, etc.

### Certificaciones bajo pedido

PEFC o FSC MIX CREDIT  
Carb Phase 2/EPA TSCA sobre soporte Fibrapan E-Z  
Clase de reacción al fuego C-s1d0 sobre soporte Fibrapan Ignífugo

### Posibilidades para la superficie

Acabado estándar pre-lijado grano 120 en ambas caras.  
Consultar extracoste para el Cepillado y Segá.  
Ancho máximo 1250 mm.  
Cepillado Tipo 1 (leve) o Cepillado Tipo 2 (más profundo).  
Segá (efecto marcas de sierra).



Cepillado Tipo 1



Cepillado Tipo 2



Segá

### Recomendaciones

Todas las especies de madera son sensibles a la luz y cambian de color produciéndose pequeñas diferencias de tonalidad provocadas por una exposición directa o indirecta; por lo tanto, un cambio superficial del color a lo largo del tiempo es una característica natural del producto, no un defecto. Se recomienda tratar la superficie con el producto adecuado para protegerla contra la fotodegradación o daños por desgaste y seguir las instrucciones recomendadas por los fabricantes de barnices.