

**FINCIRCUIT / FINCIRCUIT S/L****DATOS TECNICOS-VALORES MEDIOS**

Rev: 13/08/2008

PROPIEDADES	TEST DE REFERENCIA	UNIDADES	ESPEORES mm
			2,3/2,5/2,7
DENSIDAD (*)	EN 323	kg/m3	830
TRACCION INTERNA	EN 319	N/mm2	0,90
RESISTENCIA FLEXIÓN	EN 310	N/mm2	40
MÓDULO DE ELASTICIDAD	EN 310	N/mm2	3500
DUREZA SHORE	EN ISO 868	N/mm2	>65
ESTABILIDAD DIMENSIONAL LARGO/ANCHO	EN 318	%	0,4
ESTABILIDAD DIMENSIONAL ESPESOR	EN 318	%	10
HUMEDAD	EN 322	%	7+/-3

TOLERANCIA EN DIMENSIONES NOMINALES

PROPIEDADES	TEST DE REFERENCIA	UNIDADES	ESPEORES mm
			2,3/2,5/2,7
ESPESOR	EN 324-1	mm	+/-0,15
			+/- 2
LONGITUD Y ANCHO	EN-324-1	mm	mm/m, máx +/- 5 mm
ESCUADRADO	EN 324-2	mm/m	+/-2
RECTITUD DE BORDE	EN-324-2	mm/m	+/-1,5

(*) Valor orientativo.

(**) S/L Tolerancia +/- 0.20 mm.

FINCIRCUIT y FINCIRCUIT S/L cumplen con los requisitos de Clase E1 (analizado según EN 120) definidos en la Norma Europea EN 622-1:2003.

PALETIZADO:

TAPAS: Los paquetes llevarán tapa inferior y superior de 30mm de aglomerado.

TACOS: Tacos de 70mm flejados al paquete.

PLÁSTICO: Film plástico envolviendo los cuatro laterales del paquete.

MANIPULACIÓN/ALMACENAMIENTO:

Deberá almacenarse siempre a cubierto y sobre una superficie plana.

Las condiciones de almacenamiento óptimas son del 65% humedad, evitándose ambientes más secos o húmedos.

En ningún caso podrá existir contacto directo con agua.

Los tacos deben estar siempre alineados con la vertical.

En ningún caso apilar a más de 4 alturas.

Si el embalaje se daña durante su manipulación, se debe reembalar para la correcta conservación del producto.

CADUCIDAD:

El período de almacenamiento no superará los dos meses contados desde la recepción de la mercancía.

Producto no peligroso. Deberán observarse en su manipulación las técnicas de ergonomía y EPIs adecuados. El polvo generado en procesos de corte, lijado, taladrado y similares, debe ser extraído del ambiente de trabajo por los procedimientos habituales en la industria de la madera como son las aspiraciones y deberán utilizarse los EPIs adecuados según la legislación vigente.